

PRODUKTET – TROLDTEKT AKUSTIK

Troldtekt akustik er træbetonplader fremstillet af træ og cement. Produktet består af træ (gran), der er høvlet til træuld og blandet med cement. Vi tilbyder PEFC (PEFC/09-31-030)-certificeret eller FSC® (FSC® C115450)-certificeret træ. Begge certificeringer sikrer, at træet stammer fra ansvarligt skovbrug og andre kontrollerede kilder.

Troldtekt kan overfladebehandles, men anvendes ofte ubehandlet. På grund af materialets natur vil farvevariationer forekomme ved lys natur og grå natur (FUTURECEM™).

For at opnå en jævn fordeling af farvenuancerne, anbefaler vi at blande pladerne ved opsætning.

Faktorer, der har indflydelse på farvevariationer, er bl.a. vand/-cement-forhold, træets vandindhold, udtøringshastighed, damphærdning og hærdefugtighed.

PRODUKTNORMER, MÆRKNINGER OG CERTIFICERINGER

CE-mærkning

CE-mærkning af byggematerialer er lovpligtig i EU. CE-mærket angiver, at det er lovligt at sælge den pågældende byggevare, og at byggevaren er i overensstemmelse med den produktstandard, som mærket refererer til. Troldtekt produkterne er CE-mærket, og sammen med mærkningen angiver vi:

Producentens navn:
Troldtekt A/S


Certificeringer:
0615-CPR-222958G
0615-CPR-80474G

Produktstandardens nummer:
EN 13168:2012+A1:2015 og
EN 13964:2014

Deklaration:
Se produktdata på side 2

Andre godkendelser

Cradle to Cradle: Troldtekt er Cradle to Cradle certificeret på guldniveau. Troldtekt akustikplader er dokumenteret fri for skadelige indholdsstoffer og kan derfor vende sikkert tilbage til naturens kredsløb. Desuden indgår affald fra produktionen af Troldtekt i det tekniske kredsløb som ressource i ny cement hos Aalborg Portland.



Indeklimamærkning: Troldtekt er indeklimamærket i de bedste kategorier inden for afgang og partikelafgivelse.



M1 klassificering: Troldtekt er M1 klassificeret, hvilket er bedste kategori og betyder, at de har et ekstremt lavt emissionsniveau af flygtige organiske forbindelser (TVOC).



Blauer Engel: Troldtekt er miljømærket igennem Blauer Engel, som garanterer, at et produkt har mindre indvirkning på miljøet og klimaet og opfylder høje standarder for sundhedsbeskyttelse.



PEFC og FSC: Troldtekt er PEFC (PEFC/09-31-030)- og FSC® (FSC® C115450)-certificeret, hvilket betyder, at alle vores produkter er produceret med træ fra ansvarligt skovbrug og andre kontrollerede kilder.



Lysrefleksion: Lysrefleksion på forskellige typer Troldtekt plader (målt af Teknologisk Institut) kan findes på Troldtekts hjemmeside ved at scanne QR-koden.



DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Troldekt plader kræver normalt ingen efterfølgende pleje. Vi vil dog anbefale jævnlig rengøring sammen med øvrige overflader – og i øvrigt efter behov. Let

rengøring af pladerne kan nemt klares med en støvsuger med børstemundstykke. Er det ikke nok med støvsugning, kan du tørre pladerne af med en hårdt opvredet klud.

Hvis du senere ønsker at male Troldekt loftet, kan du bruge en håndsprøjte. Vand-baseret maling forringer ikke pladernes lydabsorberende egenskaber.

GENANVENDELSE

Hele serien af Troldekt træbetonplader er Cradle to Cradle certificeret i kategorien guld. Dermed har vi fuld dokumentation for indholdsstofferne i produkterne og for, at produkterne kan komposteres og vende sikkert tilbage til naturens kredsløb som

jordforbedringsmiddel. Cement-indholdet i Troldekt pladerne har et højt kalkindhold, der er med til at neutralisere de syrer, der opstår under kompostering. Træet i Troldekt pladerne indgår som organisk materiale og er med til at sikre, at komposten ikke

falder sammen, og derved øges iltningen i komposteringsprocessen. På denne måde recirkuleres kulstof og næringsstoffer i det biologiske kredsløb.

TOLERANCER

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Troldekt indeholder naturmaterialet træ, og cement fra den danske undergrund. Selve materialesammensætningen – træuld og cement – vil føre til små variationer

i pladerne. Plademål holder sig inden for den angivne tolerance ved 23 +/- 2 °C og 50 +/- 5 % relativ fugtighed. U hensigtsmæssig opbevaring og manglende akklimatisering kan dog medføre, at pladerne

ændrer mål og vægt. Derfor er det vigtigt, at du følger monterings-, opbevarings- og akklimatiseringsforskrifterne nøje.

PRODUKTDATA

I skemaet herunder er angivet de tolerancer, som vi deklarerer i henhold til EN 13168:2012+A1:2015, som er normen for træbeton og tolagsplader med træbeton samt EN 13964:2014, som er normen for nedhængte lofter.

Egenskaber:

MÅL		
Bredde (mm)	600	
Længde (mm)	600/1200/2400	
Tykkelse (mm)	25	35
Vægt (kg/m²)		
Fin	10,6	13,9
Ultrafin	11,4	15,2
Extrem fin	11,7	15,5
TOLERANCER		
Længde (mm)	> 1250 : ±2,0 ≤ 1250 : ±1,0	
Bredde (mm)	±1,0	
Tykkelse (mm)	Længde > 1250 : ±2,0 Længde ≤ 1250 : ±1,0	
Vinkelrethed (mm/m)	± 2	

BRAND	
Reaktion på brand Iht. EN 13501-1:2018	B-s1,d0
Brandbeskyttelsesevne Iht. EN 13501-2:2023	K ₁ 10/K ₂ 10
Beklædningsklasse	K ₁ 10/ B-s1,d0 (Klasse 1 beklædning)

SLAGFASTHED	
Boldskudssikkerhed	1A

STOFFER	
Chlorid %	≤ 0,06
Formaldehyd	E1*

INDEKLIMA	
Afgasning	10 døgn
Partikelafgivelse	lav

STANDARD	
Deklareret efter	EN 13168:2012+A1:2015 EN 13964:2014

* Ingen målbar formaldehydemission



Dette dokument afspejler Troldechts viden om certificeringer, standarder og produkter på udgivelsestidspunktet.

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument. Der tages forbehold for ændringer, taste- og trykfejl.

Den nyeste version kan findes online ved at scanne QR-koden.

FEBRUAR 2026 DK V01

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf +45 8747 8100
info@troldekt.dk
www.troldekt.dk